



成都英维玻璃纤维有限公司

CHENGDU YINGWEI FIBERGLASS CO., LTD

玻璃纤维粉剂毡

系列

制毡工艺

将玻璃纤维纱短切成一定长度，随机沉降在输送带上，然后用乳剂粘结剂将这些短切纤维粘结在一起，经过烘干、冷却和卷绕，形成短切原丝毡。

产品介绍

玻璃纤维粉剂毡是由玻璃纤维原丝经短切后，随机无定向均匀平铺，然后用粉剂粘结剂粘结在一起而制成的片状毡片。可适用于增强UP、VE、EP和PF等。产品幅宽范围 200mm ~ 3120mm, 可根据客户的使用要求和习惯，提供不同浸透和分解时间要求的产品。

产品特点

1. 拉伸强度高，适用于手糊工艺生产面积较大的制品，树脂浸穿性好，浸透速度快，气泡气容易排除，制品机械强度高，优异的耐酸腐蚀性能。
2. 毡质柔软，覆模性好，方便手工撕裂，树脂浸穿性好，浸透速度快，减少辐压次数，树脂消耗少。

应用领域

(汽车顶棚)



玻璃纤维粉剂毡图片



成都英维玻璃纤维有限公司



标准产品

产品代码*	标称克重g/m ²	标称克重oz/ft ²	可燃物含量(%)
CSMP-100G-XX	100	0.32	3.5
CSMP-150G-XX	150	0.50	3.5
CSMP-200G-XX	200	0.70	3.0
CSMP-300G-XX	300	1.0	3.0
CSMP-450G-XX	450	1.5	2.8
CSMP-600G-XX	600	2.0	2.6
CSMP-800G-XX	800	2.6	2.4
CSMP-900G-XX	900	3.0	2.4

产品数据

玻璃类型	E-glass
树脂兼容性	聚酯、乙烯基酯和环氧树脂
偶联剂	硅
粘合剂类型	粉
线密度(Tex or Yield)	标称值± 10%
含水量(%)	≤ 0.20%
包装方式	塑料袋包装, 圆筒卷, 每个托盘9卷
每卷尺寸	圆柱形30cm (12.0英寸) 直径x轧辊宽度15cm (6英寸) 至320cm (125英寸)
卷重	24公斤(53磅) 至70公斤(154磅)
托盘配置	拉伸包裹和顶部保护。辊数和层数随辊的宽度而变化
存储建议	托盘只有堆栈一个。不要双堆栈

这些数据仅为我们的客户提供指导。本数据表中包含的信息基于独立实验室提供的实际数据。我们确认这些信息是可靠的, 但不保证其对用户使用过程的适用性, 也不承担因其使用或性能而产生的任何责任。用户接受这些产品, 即表示同意自行测试特定用途的适用性。

