



成都英维玻璃纤维有限公司

CHENGDU YINGWEI FIBERGLASS CO., LTD

玻璃纤维粉剂毡

系列

制毡工艺

将玻璃纤维纱短切成一定长度，随机沉降在输送带上，然后用乳剂粘结剂将这些短切纤维粘结在一起，经过烘干、冷却和卷绕，形成短切原丝毡。

产品介绍

玻璃纤维乳剂毡是由玻璃纤维原丝经短切后，随机无定向均匀平铺，然后用乳剂粘结剂粘合在一起而制成的片状毡片。可适用于增强UP和VE等。幅宽范围200mm ~ 3120mm, 特殊规格可根据客户要求生产。

产品特点

1. 拉伸强度高，适用于生产面积较大的产品，操作时无飞扬，树脂浸穿性好，浸透速度快，气泡容易排除，制品机械强度高，具有优异的耐酸腐蚀性。
2. 辗压排泡性非常好，树脂含量低。
3. 覆模性好，树脂浸穿性好，浸透速度快，气泡容易排除，减少辗压次数，树脂消耗少，制品机械强度高，优异的耐酸腐蚀性。

玻璃纤维乳剂毡图片



应用领域

(建筑/化学化工/船艇/基础设施/汽车、卡车)



标准产品

产品代码*	标称克重g/m ²	标称克重oz/ft ²	可燃物含量(%)
CSME-100G-XX	100	0.32	1.8
CSME-150G-XX	150	0.50	3.5
CSME-200G-XX	200	0.70	4.0
CSME-300G-XX	300	1.0	4.0
CSME-450G-XX	450	1.5	3.6
CSME-600G-XX	600	2.0	3.2
CSME-800G-XX	800	2.6	2.6
CSME-900G-XX	900	3.0	2.6

产品数据

玻璃类型	E-glass
树脂兼容性	聚酯、乙烯基酯和环氧树脂
偶联剂	硅
粘合剂类型	乳
线密度(Tex or Yield)	标称值± 10%
含水量(%)	≤ 0.30%
包装方式	塑料袋包装, 圆筒卷, 每个托盘9卷
每卷尺寸	圆柱形30cm (12.0英寸) 直径x轧辊宽度15cm (6英寸) 至320cm (125英寸)
卷重	24公斤(53磅) 至70公斤(154磅)
托盘配置	拉伸包裹和顶部保护。辊数和层数随辊的宽度而变化
存储建议	托盘堆栈一个, 不要双堆栈

这些数据仅为我们的客户提供指导。本数据表中包含的信息基于独立实验室提供的实际数据。我们确认这些信息是可靠的, 但不保证其对用户使用过程的适用性, 也不承担因其使用或性能而产生的任何责任。用户接受这些产品, 即表示同意自行测试特定用途的适用性。

